

产品代码：**HPS571** (原 S571)

50um 亮银 Bopp (里镀) / 膜胶 C-01 / 白格



## 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：-5℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于日化用品、个人卫生用品以及促销标签；
- 由于面材较硬，不适合贴于不规则曲面以及特别柔软的瓶子；
- 不推荐用于有重复黏贴要求的场合。

## 印刷及加工

- 经特殊处理的涂层表面，可用于凸版、柔性版、凹版及丝网等多种印刷方式。UV 油墨及水性油墨适用。
- 应注意控制油墨的粘度，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。
- 烫金效果优异。
- 推荐使用锋利的薄膜专用模切刀，尤其是平压平模切。

## 储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

## 面材

一款具有特殊适印性涂层高金属光泽的 BOPP 膜

| 指标 | 参数          | 单位                    | 方法      |
|----|-------------|-----------------------|---------|
| 克重 | $45\pm 5\%$ | $\text{g}/\text{m}^2$ | ISO 536 |
| 厚度 | $50\pm 5\%$ | $\mu\text{m}$         | ISO 534 |

## 胶黏剂

通用膜类丙烯酸胶粘剂

此胶粘剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 底材

超级压光的白色格拉辛

| 指标  | 参数          | 单位                    | 方法       |
|-----|-------------|-----------------------|----------|
| 克重  | $58\pm 5\%$ | $\text{g}/\text{m}^2$ | ISO 536  |
| 厚度  | $51\pm 5\%$ | $\mu\text{m}$         | ISO 534  |
| 撕裂度 | $\geq 300$  | mN                    | GB/T 455 |

## 力学性能

| 指标               | 参数        | 单位     | 方法       |
|------------------|-----------|--------|----------|
| 初粘力              | $\geq 8$  | N      | FTM9, ss |
| 90 ° 剥离力 (20min) | $\geq 5$  | N/25mm | FTM2, ss |
| 持粘性              | $\geq 15$ | hours  | FTM8, ss |

## 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。