

## 产品代码：HPW760

88  $\mu$ mUV 喷墨珠光膜/膜胶 C-01/65 克欧洲蓝格



### 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：-5℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于常规光泽度的日用化工标签
- 面材较硬，不推荐用于小口径，及不规则表面或需经常挤压的瓶体

### 印刷及加工

- 适用于常规印刷方式。应避免印至标签边缘，高收缩性墨层会使标签卷曲，导致脱离离型纸或在被贴物上起翘。建议印刷前进行油墨测试。
- 可以用于数码 UV 喷墨印刷工艺
- 建议使用薄膜专用模切刀进行模切

### 储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

### 面材

一款具有特殊适印性涂层的优质珠光膜

| 指标 | 参数          | 单位                    | 方法      |
|----|-------------|-----------------------|---------|
| 克重 | $64\pm 5\%$ | $\text{g}/\text{m}^2$ | ISO 536 |
| 厚度 | $88\pm 5\%$ | $\mu\text{m}$         | ISO 534 |

### 胶黏剂

通用膜类丙烯酸胶粘剂

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

### 底材

超级压光的欧洲蓝色格拉辛

| 指标 | 参数          | 单位                    | 方法      |
|----|-------------|-----------------------|---------|
| 克重 | $65\pm 5\%$ | $\text{g}/\text{m}^2$ | ISO 536 |
| 厚度 | $57\pm 5\%$ | $\mu\text{m}$         | ISO 534 |

### 力学性能

| 指标                 | 参数        | 单位     | 方法       |
|--------------------|-----------|--------|----------|
| 初粘力                | $\geq 8$  | N      | FTM9, ss |
| 90° 剥离力<br>(20min) | $\geq 5$  | N/25mm | FTM2, ss |
| 持粘性                | $\geq 15$ | hours  | FTM8, ss |

### 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。