

产品代码：YA065

70 克铜版/高粘水胶 A-06/白格



## 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+5℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~80℃
- 适用于常规光泽度的食品、医药标签等在直径小的瓶体贴标上亦能有良好的适贴性。
- 基于实验室数据，在直径 15mm 以上的一般瓶体有良好的适贴性，但不作为产品承诺，请使用前做全面的评估。
- 可粘贴相对粗糙表面基材。

## 印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 面材能进行精美印刷，图案色泽饱满
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

## 储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

## 面材

一款光泽度介于哑光和镜面的铜版纸

| 指标 | 参数          | 单位                    | 方法      |
|----|-------------|-----------------------|---------|
| 克重 | $70\pm 5\%$ | $\text{g}/\text{m}^2$ | ISO 536 |
| 厚度 | $61\pm 5\%$ | $\mu\text{m}$         | ISO 534 |

## 胶黏剂

高粘永久性丙烯酸乳剂胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 底材

超级压光的白色格拉辛

| 指标  | 参数          | 单位                    | 方法       |
|-----|-------------|-----------------------|----------|
| 克重  | $58\pm 5\%$ | $\text{g}/\text{m}^2$ | ISO 536  |
| 厚度  | $51\pm 5\%$ | $\mu\text{m}$         | ISO 534  |
| 撕裂度 | $\geq 300$  | mN                    | GB/T 455 |

## 力学性能

| 指标                 | 参数             | 单位     | 方法       |
|--------------------|----------------|--------|----------|
| 环形初粘力              | $\geq 15$ 或撕裂  | N      | FTM9, ss |
| 90° 剥离力<br>(20min) | $\geq 7.5$ 或撕裂 | N/25mm | FTM2, ss |
| 持粘力                | $\geq 10$      | H      | FTM8, ss |

## 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。