


产品代码：YT329FC(原 YT327B(F))

70 克热敏纸 F/水胶 A-08B/白格 F



应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC、FSC

- 最低贴标温度：-10℃
贴标 24h 后，适用的环境温度：-30℃~50℃
- 低温下初粘力和最终粘性较好，适用于干冷藏领域。
- 低温水胶在不同的被贴物表面有所不同，推荐打样后使用
- 不适用阳光直射的应用

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 不适用含酒精或挥发性有机溶剂油墨
- 不建议在 20℃ 以上环境加工使用，避免溢胶。

储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存9个月。
根据热敏纸特性，请尽量避免让产品处在高温、高湿、酒精、油、增塑剂等环境

面材

一款防水、防油、防增塑剂、耐刮擦效果良好的 FSC 热敏纸。

指标	参数	单位	方法
克重	$66\pm 5\%$	g/m^2	ISO 536
厚度	$70\pm 5\%$	μm	ISO 534

胶黏剂

低温性能良好的丙烯酸胶粘剂

此胶粘剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

底材

超级压光的 FSC 白色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	$58\pm 5\%$	g/m^2	ISO 536
厚度	$51\pm 5\%$	μm	ISO 534
撕裂度	≥ 300	mN	GB/T 455

力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	≥ 8 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥ 4.5 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘性	≥ 1	hours	FTM8, ss
低温环形初 粘力	≥ 13 或撕裂	N	$\pm 5^{\circ}\text{C}$, ss

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。