

产品代码：W0402

70 克三防无底纸热敏纸/热胶 B-02



### 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH

- 最低贴标温度：5℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~65℃
- 适用于物流标签
- 适用于商超标签
- 适合专用的无底纸电子秤和条码打印机的即打即贴的应用领域
- 不适用 50℃ 以上环境或阳光直射的应用环境

### 打印及加工

- 胶面可以印刷黑标配合标签定位使用。
- 此类产品的分切、印刷、打印整个过程都需要专用无底纸标签加工设备，类似胶带加工设备。
- 不适用于传统印刷方式，需要寻找合适的油墨搭配才能印刷使用。
- 标签初次使用时，需打样打印确认与打印机的匹配性

### 储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存9个月。根据热敏纸特性，请尽量避免让产品处在高温、高湿、酒精、油、增塑剂等环境

### 面材

一款有良好耐刮、防水、防油、防酒精效果，打印效果良好的且带有预涂离型层的优质热敏纸。

指标	参数	单位	方法
克重	$70\pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$72\pm 5\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534
显色光密度	$\geq 1.10$		GB/T 28210

### 胶黏剂

通用永久性热熔胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

### 力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	$\geq 14$ 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	$\geq 7$ 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
90° 剥离力 (24h)	$\geq 8$ 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘力	$\geq 10$	H	FTM8, ss

### 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。