

## 产品代码：011 (FSC)

### FSC 80 克铜版/水胶 A-01/120 克 CCK



#### 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH、VOC

- 最低贴标温度：+0°C  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20°C~100°C
- 适用于常规光泽度的食品、医药标签、平张标签等
- 若用于直径小于 30mm 小瓶体贴标，需测试确认
- 不推荐粗糙表面基材

#### 印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

#### 储存期及条件

在温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

#### 面材

一款光泽度介于哑光和镜面的 FSC 铜版纸

指标	参数	单位	方法
克重	$80\pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$70\pm 5\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534

#### 胶黏剂

高粘永久性丙烯酸乳剂胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

#### 底材

白色厚 CCK 底纸

指标	参数	单位	方法
克重	$120\pm 10\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$120\pm 10\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534
纵向抗张强度	$\geq 5.5$	$\text{kN}/\text{m}$	ISO 1924-2

#### 力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	$\geq 14$ 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	$\geq 7$ 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘力	$\geq 3$	H	FTM8, ss

#### 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。