

产品代码：265

65 克铜版/热胶 B-02/白格



## 应用

符合 Fulfill ROHS、REACH

- 最低贴标温度：+0℃  
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~70℃
- 适用于常规光泽度的食品、医药标签、食品标签等等
- 此款专注于直径 50mm 以下的规则圆形瓶体贴标有较好的服贴效果
- 基于风险评估，请进行相关完整的测试，尤其是不规则的瓶体或曲面。

## 印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 应注意控制油墨的粘度，避免过粘的油墨造成涂层的脱落。
- 贴标过程应关注瓶体的洁净度、瓶体的材质（不应含有过多的增塑剂成分）、贴标环境、存放环境等等因素，避免各因素发生变化导致标签贴标效果差异。

## 储存期及条件

在温度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

## 面材

一款光泽度介于哑光和镜面的、较为柔软的薄款铜版纸

指标	参数	单位	方法
克重	$65\pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$57\pm 5\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534

## 胶黏剂

通用永久性热熔胶

此粘胶剂符合 FDA 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。

## 底材

超级压光的白色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	$58\pm 5\%$	$\text{g}/\text{m}^2$	ISO 536
厚度	$51\pm 5\%$	$\mu\text{m}$	ISO 534
撕裂度	$\geq 300$	mN	GB/T 455

## 力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	$\geq 17$ 或撕裂	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	$\geq 9$ 或撕裂	N/25mm	FTM2, ss
持粘力	$\geq 10$	H	FTM8, ss

## 声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。